

TRUSCO

スパッタシート 使用上の注意事項

デラックスタイプ

この度は スパッタシート デラックスをお買い上げ頂き ありがとうございます。
ご使用にあたりましては下記の事項をお守り頂きますようお願い申し上げます。

1. このシートは溶接及び溶断火花受けシートで、JIS A 1323 A種(建築工
用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験方法で、厚さ9mmの火花発生
用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔が
ないこと)に合格しています。この用途以外では使用しないで下さい。
2. このシートは 東邦テナックス 株式会社 パイロメックスW-0242SPを
使用し製作された商品です。
(瞬間耐熱温度1300℃、連続使用温度250℃)
3. このシート自体は、決して燃える事はありませんが、ノロ、火花により強度
劣化を起こし穴があきます。
4. このシートの縫糸は難燃糸を使用していますので直接ノロ、火花、炎等を当
てますと劣化します。
5. このシートの周囲に補強用のロープが縫い込んで有りますが、このロープは
可燃性のロープですので、直接ノロ 火花、炎等を当てないで下さい。
6. このシートに付着したノロは絶対にはがさないで下さい。無理にはがすと繊
維の間に入って冷えたノロと共に繊維が破れ穴があきます。
7. このシートは油類、溶剤(ガソリン、シンナー等揮発性の高いもの)の上で
は絶対に使用しないで下さい。(素材は繊維です、吸収したり、透過します)。
8. このシートを物品の保護として使用する場合は空間をとり、直接ノロ、火花、
炎を当てないで下さい(シートは燃えませんが熱は伝わりますので着火する
場合があります)。
9. このシートは擦れに弱いので、突起物などにシートを引っかけたり、床など
の上を引きずらないで下さい(穴があくことがあります)。
10. このシートは強酸・強アルカリ性の薬品では劣化することがあります。薬品
の付着にはご注意下さい(薬品がシートにかかる場合はご相談下さい)。
11. このシートは繰り返しのご使用の際には折り目から破れることがあります。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒578-8501 大阪府東大阪市新庄西50

お客様技術相談窓口  TEL 0120-509-849

(テクノセンター)

FAX 0120-509-839

E-mail techno.center@trusco.co.jp

本紙は再生紙を使用しています。